

Použití	:	jednosložkový lak na okna, dveře nebo jiné dřevěné výrobky ve venkovním prostředí, nestékavý, s vynikající pružností a ochranou proti UV záření	
Lesk	:	30%	
Nanášení	:	stříkání vysokotlakým zařízením	
Postup míchání	:	naředěn k použití, v případě potřeby lze ředit pitnou vodou max. 3%	
Sušina	:	37%	
Specifická hmotnost	:	1.030 kg/l	
Doporučená vrstva	:	1 x 275 až 300 g/m ² nebo 2x 125 až 150 g/m ² rozmezí mezi jednotlivými nánosy 4 až 5 hodin	
Stříkácké zařízení	:	airmix pistole: tryska 11-13, tlak směsi 90-120 atm, tlak vzduchu 1-1,5 atm airless pistole: tryska 11-13, tlak směsi 150-200 atm	
Doba schnutí (100 g/m ² při 20°C)	:	4 hodiny	na dotek
		8 hodin	suché
		24 hodin	broušení
		24 hodin	stohovatelné

Dřevěný hranol pro výrobu oken nebo dveří, o vlhkosti 10-12%, ošetřený penetrací AM0546/XX nebo AM0549/XX dle použité dřeviny, opatřený mezivrstvou základu AM 603/91 (máčecí) nebo AM0473/00 (stříkácké). Aplikace a schnutí již aplikovaného laku AZ9730/XX by mělo probíhat při teplotách vzduchu min. 15°C a relativní vlhkosti max. 85%.

Skladování	:	12 měsíců
		Po dlouhém skladování vždy zkontrolujte homogenitu a před použitím důkladně promíchejte od dna případný sediment. Skladovat na místech s teplotou mezi 5 až 35°C.

Zásady bezpečnosti

Uchovávat v chladu, na dobře větraných místech, v dostatečné vzdálenosti od silných oxidovadel, v dobře uzavřené plechovce. Vyvarujte se vdechování výparů a mlhy vznikající při rozprašování. Pracujte na dobře větraných místech. Používejte ochrannou masku. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.



Dodavatel :
COLORA spol. s r.o., Stavební 1056
500 03 Hradec Králové, IČ: 60914408
www.sayerlack.cz



Výrobce :
Sherwin-Williams Italy S.r.l., Via del Fiffo 12
400 65 Pianoro (BO), Italy
www.sayerlack.com