

Použití	:	jednosložkový lak na okna, dveře nebo jiné dřevěné výrobky v exteriéru, nestékavý, s vynikající pružností a ochranou proti UV záření	
Lesk	:	30%	
Nanášení	:	stříkání vysokotlakým zařízením	
Postup míchání	:	naředěn k použití, v případě potřeby ředit pitnou vodou 5 - 10%	
Sušina	:	42 ± 1%	
Specifická hmotnost	:	1.030 ± 0,030 kg/l	
Doporučená vrstva	:	1x 275 – 300 µm mokrého filmu	
Stříkácké zařízení	:	airmix : tryska 9-11, směs tlak 90-120 bar, vzduch tlak 1-1,5 bar airless: tryska 11-13, směs tlak 150-200 bar	
Doba schnutí (100 g/m ² při 20°C)	:	4 hod	na dotek
		8 hod	suché
		24 hod	broušení
		24 hod	stohovatelné

Příprava podkladu

Dřevěný hranol pro výrobu oken nebo dveří, o vlhkosti 10 až 12%, ošetřený impregnací AM0546/XX nebo AM0549/XX dle použité dřeviny, opatřený mezivrstvou základu AM0603/91 (máčecí) nebo AM0473/00 (stříkací).

Aplikace a schnutí již aplikovaného laku AZ9030/XX by mělo probíhat při teplotách vzduchu min. 15°C a relativní vlhkosti max. 85%.

Skladování	:	15 měsíců
		Po dlouhém skladování vždy zkontrolujte homogenitu a před použitím důkladně promíchejte od dna případný sediment.
		Skladovat na místech s teplotou mezi 5°C až 35°C.

Zásady bezpečnosti

Uchovávat v chladu, na dobře větraných místech, v dostatečné vzdálenosti od silných oxidovadel, v dobře uzavřené plechovce. Vyvarujte se vdechování výparů a mlhy vznikající při rozprašování. Pracujte na dobře větraných místech. Používejte ochrannou masku. Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou, vyhledejte lékařskou pomoc.



Dodavatel :
COLORA spol. s r.o., Stavební 1056
500 03 Hradec Králové, IČ: 60914408
www.sayerlack.cz



Výrobce :
Sherwin-Williams Italy S.r.l., Via del Fiffo 12
400 65 Pianoro (BO), Italy
www.sayerlack.com